



# TIFOO

## PATINAGE D'ARGENT

# MANUEL

## PATINAGE D'ARGENT



### Sécurité

Le patinage contient de l'acide concentré (acide chlorhydrique).

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées – risque de vapeurs piquantes (acide chlorhydrique). Possible de réduire la naissance des vapeurs à travers d'une légère dilution.

Eviter le contact avec le denrées alimentaires.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Veillez lire la feuille de sécurité pour ce produit et l'étiquette sur son récipient avant le premier usage.

### Champs d'application

Noircissement d'argent et d'alliages d'argent (argent sterling 800, 830 et 925). Pour le cuivre et ses alliages, veuillez utiliser le patinage pour cuivre et laiton de Tifoo.

### Usage

Retirez le patinage du flacon avec un pinceau (synthétique) ou un bâtonnet en plastique résistants à l'acidité et appliquez le patinage sur l'argent. Une fois entré en contact, l'argent se rendra plus foncé jusqu'au moment de se teindre noir. Veuillez n'utiliser que des matières résistantes à l'acidité comme les matières plastiques et le verre pour l'application et surtout pas de pointes métalliques ou des choses pareilles. Le patinage est très persistant et, par conséquent, vous pouvez polir l'objet avec un morceau d'étoffe sans abraser le patinage. Vous pouvez éponger du patinage excédentaire avec une serviette en papier. Si nécessaire, il est possible de diluer le patinage avec le même volume d'eau. Une dilution supplémentaire rend le patinage inefficace.

## Incentives

Notre entreprise reçoit des mesures incitatives de l'Union Européenne.



## European Union

European Regional  
Development Fund

**TIFOO - une marque de**

**MARAWE GmbH & Co KG**

Donaustauer - Str. 378  
Gebäude 64  
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439  
Fax: +49 941 29020593  
e-mail: [info@tifoo.de](mailto:info@tifoo.de)  
Web: [www.tifoo.de](http://www.tifoo.de)