

ISTRUZIONI D'USO

PATINA PER ARGENTO -TIFOO



AREA DI APPLICAZIONE

Adatto per brunire argento e leghe d'argento (argento sterling 800, 835 e 925). Per rame e leghe di rame si raccomanda l'utilizzo della patina per rame, ottone e bronzo-Tifoo

IMPIEGO

Applicare la soluzione sull'argento utilizzando un pennellino resistente agli acidi (sintetico) o un bastoncino di plastica. Subito dopo il contatto, l'argento assume una colorazione che va dal bruno al nero. Per l'applicazione utilizzare solo pennelli, bastoncini o simili che siano resistenti agli acidi, ad esempio di plastica e vetro. Non impiegate MAI oggetti che abbiano delle parti di metallo. La patina aderisce molto bene, è possibile lucidare l'oggetto con un panno senza che la patina subisca danni/graffi.

Un eventuale eccesso di soluzione può essere rimosso con un tovagliolo di carta. La soluzione può essere, se necessario, diluita con lo stesso volume d'acqua (1:1). Un'ulteriore diluizione rende la patinatura inefficace.

AVVERTENZE/SICUREZZA

Si prega di svolgere tutte le operazioni indossando un' adeguata attrezzatura di protezione. La soluzione contiene acido concentrato (acido cloridrico). È pertanto necessario indossare durante l'impiego guanti ed occhiali protettivi. Si raccomanda di lavorare in un luogo ben ventilato in quanto si possono sviluppare esalazioni urticanti (acido cloridrico). Con una leggera diluizione è possibile ridurre la formazione di vapore. In caso di contatto con la pelle sciacquare immediatamente con molta acqua.



INCENTIVO

La nostra impresa riceve un incentivo ufficiale dell'Unione Europea.



European Union

European Regional
Development Fund

TIFOO - una marca del gruppo

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de