



TIFOO

PATINIERUNG

ANLEITUNG

PATINIERUNG

Checkliste

Bitte reinigen und entfetten Sie den Metallgegenstand vor der Behandlung mit Tifoo Patinierlösung sorgfältig. Wir empfehlen Ihnen dazu unseren Kupferreiniger.



Sicherheit

Bitte zur eigenen Sicherheit mit Handschuhen und Schutzbrille arbeiten. Bitte berühren Sie den gereinigten und entfetteten Gegenstand nicht mit den Fingern, tragen Sie bitte Handschuhe oder verwenden Sie eine Pinzette. Fingerabdrücke verhindern ein gleichmäßiges Einwirken der Lösung und Sie erhalten kein gutes Resultat.

Anwendungsfelder

Geeignete Materialien:

Messing, Kupfer und Bronze

Ungeeignete Materialien:

Sibler, Aluminium, verchromte und vernickelte Oberflächen

Verwendung

Da es sich bei der Lösung um ein hochwirksames Konzentrat handelt, müssen Sie es vor der Anwendung bitte entsprechend mit Wasser verdünnen: Für die Verwendung als Streichpatinierung 1:2 bis 1:3 verdünnen, für die Verwendung als Tauchbad 1:5 verdünnen. Streichen Sie das Metallstück aus Messing, Kupfer und Bronze gleichmäßig mit der verdünnten Lösung ein und lassen Sie das Produkt solange einwirken, bis Sie den gewünschten Effekt erzielt haben. Alternativ legen Sie den Metallgegenstand in die 1:5 verdünnte Lösung und wenden ihn regelmäßig, bis Sie die gewünschte Patinierung erreicht haben. Zum Abbrechen des Prozesses einfach mit Wasser abwaschen. Wird nicht gewaschen, dunkelt das Objekt weiter nach! Bitte zuletzt den Metallgegenstand gründlich mit Wasser waschen und mit einem weichen Tuch polieren.



Förderung

Unser Unternehmen erhält eine offizielle Förderung der EU.



European Union

European Regional
Development Fund

TIFOO - eine Marke der

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de