Liquid Gold

02-51-00100

Gebrauchsanleitung

V1.2026



Messingfarbe zum Aufpinseln (100 ml)

Allgemeine Informationen

Liquid Gold verleiht Figuren, Reliefs und anderen Werkstücken ein glänzendes Messingfinish. 100 ml reichen auf einer glatten, ebenen Fläche für ungefähr 2 m^2. Auf saugenden oder stark strukturierten Oberflächen ist der Verbrauch höher.

Eignungsprüfung und Vorbereitung

Geeignet sind 3D-Drucke aus PLA, PETG oder ABS sowie Holz, Gips und Metall. Bei PP, PE, Glas und sehr glatter Keramik die Haftung vorab prüfen. Silikon, silikonbeschichtete Flächen und PTFE (Teflon) sind ungeeignet.

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Beschichtungen und Staub entfernen. Sehr glatte Flächen bei Bedarf fein anrauen und anschließend entstauben. Unbekannte Untergründe zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.

Sicherheitshinweise

Liquid Gold ist lösemittelbasiert und entzündlich. Bei Raumtemperatur und guter Belüftung arbeiten. Von Zündquellen fernhalten, Hautkontakt vermeiden und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Gebrauch Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anwendung

Schritt 1 **Farbe vorbereiten**
Die Flasche kräftig schütteln, bis der Bodensatz vollständig verteilt ist. Etwa 5 bis 10 ml in ein lösemittelbeständiges Gefäß geben. Während der Arbeit alle paar Minuten umrühren. Bei Bedarf mit wasserfreiem Isopropanol verdünnen. Kein Wasser verwenden.

Schritt 2 **Dünn auftragen**
Mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Bereits angetrocknete Stellen erst nach dem Trocknen wieder überstreichen, damit sich keine Krümel bilden.

Schritt 3 **Trocknen lassen und Deckung aufbauen**
Insgesamt 2 bis 3 dünne Schichten auftragen und zwischen den Schichten jeweils etwa 2 bis 3 Stunden warten. Nach dem letzten Auftrag vor der weiteren Bearbeitung mindestens 5 Stunden trocknen lassen.

Reinigung und Lagerung

Pinsel nach der Arbeit mit Spiritus oder Isopropanol reinigen. Die Flasche sofort wieder dicht verschließen und bei Raumtemperatur vor direkter Sonne geschützt lagern.

Häufige Fehler und Abhilfe

Schwache Deckung. Die Schicht trocknen lassen und erneut dünn auftragen.
Fleckiger Metallglanz. Abgesetzte Pigmente vor dem Weiterarbeiten gründlich aufrühren.
Raue Stellen. Vollständig trocknen lassen, leicht glätten und erneut dünn beschichten.

Anwendungsbeispiel

Das Messingfinish lässt sich mit TIFOO Patinierung dunkel oder mit TIFOO Grünpatinierung grün patinieren.



Messingfinish *Dunkle Patina* *Grüne Patina*

Produktunterlagen und Kontakt

Das Sicherheitsdatenblatt zu Liquid Gold finden Sie unter „Patinieren“ im TIFOO-Infomaterial.

MARAWE GmbH & Co. KG
An d. Irler Höhe 3B · 93055 Regensburg
+49 941 378 472 00 · info@tifoo.de
TIFOO Liquid Gold im Shop