



TIFOO

SGRASSANTE GALVANICO

GUIDA

SGRASSANTE GALVANICO



Pretrattamento

Prima di sgrassare devono essere accuratamente rimosse impurità grossolane come per esempio di ruggine. Può pervenire a questo per lo più tramite smerigliatura, lucidatura o fasi di trattamento meccanico simili.

Sicurezza

Per favore lavori con occhiali protettivi e guanti protettivi. La soluzione ha effetto alcalinizzante e sgrassante. Evitare il contatto con la pelle! Dopo l'uso riversare in un contenitore saldamente richiudibile e conservare ben chiuso. Normalmente la soluzione può essere riutilizzata più volte.

Area di utilizzo

Sgrassaggio di metalli per la preparazione per la galvanica e per impieghi senza alimentazione elettrica. Il mezzo per lo sgrassaggio è necessario per la preparazione del pezzo per numerosi impieghi della galvanica e trattamento delle superfici. Uno strato di metallo comune puro è spesso essenziale per un rivestimento efficace. Per favore non trattare l'alluminio o leghe di alluminio, poiché questi vengono fortemente corrosi.

Utilizzo

Mettere il pezzo per 5-10 minuti a temperatura ambiente nello sgrassante. In seguito estrarre dalla soluzione con una pinza e toccare solo con guanti protettivi. Rimuovere i resti dello sgrassante con una carta assorbente e lavare l'oggetto con acqua. Nell' esempio sottostante, è stata rimossa un' impronta di un dito da un piano in rame (vedere foto a sinistra) per preparare il piano per la stagnatura successiva. Tocchi il pezzo preferibilmente solo con guanti protettivi umidi. Dopo una breve posa nella soluzione si ottiene un pezzo completamente sgrassato (vedere foto a destra).



Indicazioni e soluzione di problemi

Lo sgrassante galvanico cambia di colore con il tempo a arancione. Questo non ha influenza nella qualità del prodotto.

Sgrassare bene è essenziale per una placcatura impeccabile. Quindi garantire che questo passo sempre sarà effettuato particolarmente bene.

TIFOO - un marchio di

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@marawe.eu
Web: www.tifoo.it