



# TIFOO

ACTIVATEUR GALVANIQUE

# MANUEL

### ACTIVATEUR



### Sécurité

Ce produit contient de l'acide et est corrosif. Portez des gants et un appareil pour la protection des yeux.

### Champs d'application

Elimination de couches d'oxydes sur les métaux communs pour permettre un placage galvanique ou sans électricité. Il faut s'en servir de l'Activateur pour, par exemple, nickeler de l'aluminium sans employer de courant ou pour activer de l'acier inoxydable, du nickel ou du chrome pour la galvanoplastie.

### Usage général

On immerge l'objet pendant 30 à 60 secondes dans l'activateur et on le rince un instant après avec de l'eau claire.

L'acide dans l'activateur élimine les couches fines et invisibles aux yeux.

Effectuez vite le placage suivant après le bain activateur parce que ces couches se forment vite de nouveau avec de l'oxygène (15 à 30 minutes au maximum).

Vous trouverez l'éventuelle dilution nécessaire dans les manuels correspondants du produit recouvrant.

### Caractéristiques importantes:

**pH: ~ 1**

**Eviter le contact avec la peau et avec le corps en portant un équipement protecteur approprié.**

## Incentives

Notre entreprise reçoit des mesures incitatives de l'Union Européenne.



## European Union

European Regional  
Development Fund

**TIFOO - une marque du groupe**

### **MARAWE GmbH & Co KG**

Donaustauer - Str. 378  
Gebäude 64  
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439  
Fax: +49 941 29020593  
e-mail: [info@tifoo.de](mailto:info@tifoo.de)  
Web: [www.tifoo.de](http://www.tifoo.de)