



TIFOO

SILVER-STAR

GUIDA

SILVER-STAR



Sicurezza

La preghiamo di lavorare con un equipaggiamento di protezione e di toccare gli oggetti possibilmente con i guanti. Si raccomanda di indossare degli occhiali protettivi.

Ambiti di utilizzo

Materiali adatti all' argentatura:

Particolarmente adatto per il rame e l' ottone, nel caso di altri metalli eseguire preventivamente un test con una piccola quantità di Silver-Star!

Non adatti: cromo, alluminio, titanio, stagno, piombo e gli acciai inossidabili.

Avvertenza: per ottenere dei rivestimenti duraturi per le parti sollecitate meccanicamente, utilizzi per favore l' elettrolita d' argento del nostro Shop.

Silver-Star è molto appropriato per gli oggetti ornamentali e di bigiotteria. Per fare gli strati creati meno abrasivi, può applicare lo spray di vernice di cellulosa di Tifoo.

Utilizzo di "Silver-Star"

Versi Silver-Star in un recipiente appropriato (per esempio in un contenitore di vetro o di plastica). Dunque immerga completamente l' oggetto nella soluzione. Dopo pochi minuti l' argento si deposita sull' oggetto. La soluzione dovrebbe almeno avere la temperatura ambiente. Se la reazione è troppo lenta, riscaldi per favore a 30-40 °C. Per favore testi l' utilizzo di Silverstar con una moneta di rame o di ottone (10 centesimi) ! Così facendo può valutare meglio la velocità e la forza dell' argentatura su oggetti di maggiore dimensione. Il tempo di azione dovrebbe ammontare da 10 a 30 minuti. Un tempo di azione maggiore non è consigliato, poiché l' argento depositato con il tempo diventa più opaco. Sciacqui poi l' oggetto con l' acqua e lo lucidi nel caso sia necessario con Power Polish di Tifoo.

Importante: prendere solo lana d' acciaio molto sottile, altrimenti l' argento si leva di nuovo strofinando. Per favore non mettere Silver-Star in contatto con gli alimenti e lavare bene dopo l' impiego.



Incentivazion

La nostra società percepisce un incentivo ufficiale dell' Unione Europea.



European Union

European Regional
Development Fund

TIFOO - un marchio di MARAWÉ GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@marawe.eu
Web: www.tifoo.it