



# TIFOO

## ADDITIF D'OR ROUGE

# MANUEL

## ADDITIF D'OR ROUGE

### Préparation

Avant de dorer, il faut nettoyer l'objet soigneusement. Vous pouvez l'effectuer avec le Tifoo Dégraisseur ou avec de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Après, ne veuillez le toucher qu'avec des gants pour éviter les empreintes.



### Sécurité

Veillez travailler avec des gants et un appareil pour la protection des yeux. N'utilisez pas de récipients qui entrent en contact avec des denrées alimentaires.

### Champs d'application

Déposition d'alliages d'or rouge (alliages d'or et cuivre), combinée avec l'électrolyte d'or MIDAS ou CHAMAELEON.

### Usage

Mélangez l'additif d'or rouge avec l'électrolyte d'or MIDAS. **IMPORTANT:** On ne peut pas combiner cet additif avec l'électrolyte d'or FLASH!

**Proportion du mélange: environ 50 ml de l'électrolyte d'or MIDAS ou CHAMAELEON + 0,6 ml de l'additif d'or rouge.**

La couleur correspond à une pièce de monnaie Krugerrand avec une teneur en or de 91,7%. Vous pouvez mesurer l'électrolyte d'or avec un verre doseur et l'additif avec une pipette. La proportion du mélange peut être variée. Plus d'additif signifie une teneur élevée en cuivre et une déposition plus rougeâtre. Préparez seulement la quantité nécessaire de l'électrolyte d'or rouge parce qu'une fois prêt, l'électrolyte d'or rouge ne se conserve que pendant quelques semaines.

## Mesures incentives

Notre entreprise reçoit des mesures incentives de l'Union Européenne.



## European Union

European Regional  
Development Fund

**TIFOO - une marque de**

**MARAWE GmbH & Co KG**

Donaustauer - Str. 378  
Gebäude 64  
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439  
Fax: +49 941 29020593  
e-mail: [info@tifoo-plating.com](mailto:info@tifoo-plating.com)  
Web: [www.tifoo-plating.com](http://www.tifoo-plating.com)